

## Productomschrijving

FixPlus Geconcentreerd is een universele voorstrijk om het zuigend vermogen van minerale ondergronden in te stellen en het draagvermogen (indien onvoldoende) van de ondergrond te verbeteren.

**NB:** bij zeer glad gestucte ondergrond eerst controleren of deze inderdaad zuigend is, m.b.v. een plantenspuit: blijft de waternevel op de ondergrond liggen (en is deze niet stoffig) dan adviseren wij om géén FixPlus toe te passen.

## Samenstelling

Polyacrylaat-dispersie, water, glycolether, conserveringsmiddel.

## Productgroep / GIS code

M/GF01.

## Specifieke eigenschappen

FixPlus dringt zeer goed in de ondergrond, droogt snel, hecht goed, is diffusie-open en vrij van oplosmiddelen.

## Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik van FixPlus moet de ondergrond in principe stevig, dragend, schoon, absorberend en droog zijn.

## Ondergrond voorbereiding

### Ruw pleisterwerk:

Reinigen cq. stofvrij maken.

### Beton- en vezelcement:

Reinigen en vooral resten van schilfers verwijderen, evt. d.m.v. hogedrukreiniger.

### Niet dragende oude coating:

Afhankelijk van de oude coating, afwassen, afbijten of verwijderen door hoge druk of stoom.

## Aanmaken

FixPlus Geconcentreerd moet eerst worden verdund met water.

Al naar gelang de toestand van de ondergrond:

- bij sterk zuigende ondergrond: 1:3 tot 1:4 delen water;
- bij verpoederde ondergrond: 1:1 tot 1:2 delen water.

De zuigkracht van de ondergrond kan worden gecontroleerd met een bloemenspuit: indien de waternevel snel in de ondergrond trekt, is deze zuigend.

## Verwerkingsrichtlijnen

Het product kan gerold, van onder naar boven gestreken of gespoten worden met een lagedruk pomp (bij gebruikmaking van normale, hogedruk-spuitapparatuur kunnen de kleppen gaan verkleven). Indien gespoten wordt moet bij het verbruik met spuitverlies rekening gehouden worden. Na gebruik met pomp deze direct naspoelen met voldoende water.

Let op dat het gehele behandelingsproces (inclusief drogen) niet plaatsvindt bij temperatuur onder de 5° C. In de meeste gevallen is een eenmalige voorbereiding met FixPlus voldoende. Bij extreem zuigend vermogen van de ondergrond kan het aanbrengen van een tweede grondlaag noodzakelijk zijn. De droogtijd voor elke volgende ClimateCoating laag bedraagt 4-5 uur. FixPlus moet mat opdrogen (dit is het bewijs dat het product goed in de ondergrond is ingedrongen); zonodig de behandeling herhalen.

**ClimateCoating-Benelux bv**

Havinghastraat 32  
NL – 1817 DA Alkmaar  
T +31 (0)85 040 36 04

W [www.climatecoating.nl](http://www.climatecoating.nl)  
E [info@climatecoating.nl](mailto:info@climatecoating.nl)

KvK 67403271  
BTW NL856970906B01

## Verbruik

Het theoretisch verbruik (mix) bedraagt ca. 120ml/m<sup>2</sup>.

De exacte verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van de mate van vervuiling en zuigkracht van de ondergrond en moeten bepaald worden d.m.v. een proefstrook.

## Schoonmaken van het materiaal

Rollers, kwasten en spuitmateriaal onmiddellijk na gebruik grondig met water afspoelen.

## Opslag en Transport

FixPlus Geconcentreerd koel, maar vorstvrij bewaren en transporteren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en zo spoedig mogelijk verwerken.

Houdbaar: 12 maanden na productiedatum.

## Leveringshoeveelheid

5 en 10 liter.

## Verwerkingsgegevens

<i>Kwast</i>	blokkwast
<i>Verfrol</i>	brede vachtroller met lange poollengte, van onder naar boven rollen
<i>Spuit</i>	FixPlus is vanwege een laag soortelijk gewicht goed te verspuiten, liefst met een lagedrukpomp. NB: bij gebruikmaking van normale, hogedruk spuitapparatuur kunnen de kleppen gaan verklevan.
<i>Verdunning</i>	leidingwater
<i>Reiniging</i>	direct grondig met voldoende water afspoelen

## Afvalverwerking

Productresten niet in het milieu deponeren. Alleen emmers zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven. Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.

## Veiligheidsvoorschriften

Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet aansprakelijk voor evt. fouten; er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad worden ontleend.

Kijk voor meer informatie op onze website [www.climatecoating.nl](http://www.climatecoating.nl) of bel of mail ons.

### ClimateCoating-Benelux bv

Havinghastraat 32  
NL – 1817 DA Alkmaar  
T +31 (0)85 040 36 04

W [www.climatecoating.nl](http://www.climatecoating.nl)  
E [info@climatecoating.nl](mailto:info@climatecoating.nl)

KvK 67403271  
BTW NL856970906B01