

Productomschrijving

RustPrimer is een waterige anti-roest beschermingsprimer op acrylharsbasis voor binnen en buiten.

Toepasbaarheid

RustPrimer wordt als grondverf voor de gemiddelde roestbescherming van ijzeren en stalen oppervlakken gebruikt.

Productgroep

Microsilicaten, BSW10

Specifieke eigenschappen

RustPrimer is vrij van oplosmiddelen, goed hechtend en lood- en chromaatvrij. De sneldrogende grond coating waarborgt een uitstekende basis voor de volgende Climate Coating producten.

Basis gegevens

<i>Soortelijk gewicht</i>	1,4 kg/l
<i>Percentage vaste stof</i>	-
<i>Houdbaarheid</i>	in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C tenminste 12 maanden na productiedatum.
<i>pH-waarde</i>	9

Ondergrond

RustPrimer kan op alle dragende schone, droge, roest- en vetvrije metalen en stalen ondergronden aangebracht worden.

Ondergrondvoorbereiding

IJzeren- of stalen oppervlakken moeten ontroest worden, zo mogelijk met (zand)stralen volgens SA2².

Olie en vet zijn met COATEQ SF-20 eenvoudig te verwijderen.

Verwerkingsrichtlijnen

RustPrimer is gebruiksklaar en kan aangebracht worden door strijken, rollen of spuiten.

Bij gebruik van een spuitpistool moet RustPrimer verdund worden met 3-5% gedistilleerd water. Wanneer spuitapparatuur wordt gebruikt, let dan op de aanwijzingen van de fabrikant. Let er eveneens op dat het gehele behandelingsproces (inclusief drogen) niet plaatsvindt bij temperatuur onder de 5° C.

Voor gebruik en na een langere onderbreking het materiaal kort doorroeren.

Verbruik

Het verbruik van RustPrimer is ca. 140 g/m² bij een opgebrachte dikte van 100 µm.

Uitharding

RustPrimer is na 2 uur overschilderbaar, na 24 uur door en door droog en heeft na 3 – 5 dagen zijn uiteindelijke hardheid bereikt.

Schoonmaken van het materiaal

Rollers, kwasten en spuitapparatuur onmiddellijk na gebruik grondig met water afspoelen. Bij spuitapparatuur de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.

Kleur

RAL 7035 (lichtgrijs).

ClimateCoating-Benelux bv

Havinghastraat 32
NL – 1817 DA Alkmaar
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01

Opslag en Transport

RustPrimer koel, maar vorstvrij bewaren en transporteren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en zo spoedig mogelijk verwerken.
Houdbaar 12 maanden na productiedatum.

Verpakking

Emmer van 12 kg. Andere verpakkingen op aanvraag.

Afvalverwerking

Product resten niet in het milieu deponeren.
Alleen potten zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven.
Afvalcode Nr. 080103 volgens de EAK verordening.

Veiligheidsvoorschriften

Aan de inhoud van dit merkblad kunnen geen rechten worden ontleend.
De verwerker/koper dient in elk geval de gebruiksmogelijkheid van het materiaal in de praktijk te toetsen.
Niet in het milieu deponeren en buiten bereik van kinderen en voedingsmiddelen houden.
Oppervlakken die niet behandeld moeten worden, afschermen; evenals ogen en huid.
Spuutnevel niet inademen.
Indien, door productverbetering een nieuw technisch merkblad verschijnt, verliest bovenstaande zijn geldigheid.
De gegevens zijn opgesteld door de SICC GmbH. De productinformatie is gemaakt naar beste weten en aan de hand van de huidige stand der techniek.
Milieu invloeden, materialen, gebruiksmateriaal en –technieken liggen buiten onze invloedssfeer en daardoor buiten onze verantwoordelijkheid.
SICC © 2008.

Kijk voor meer informatie op onze website www.climatecoating.nl of bel of mail ons.

ClimateCoating-Benelux bv

Havinghastraat 32
NL – 1817 DA Alkmaar
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01