

## Productomschrijving

StuccoPrimer is een oplosmiddelvrije en gebruiksklare voorstrijk, gebaseerd op polyacrylaat-dispersie, titaan-dioxide, zink-oxide, kaolin, calcium carbonatne, micro-silicaten, water, propyleen glycol, cellulose en conserveringsmiddel. StuccoPrimer wordt dringend geadviseerd voorafgaand aan afwerking met StuccoTex.

## Toepasbaarheid

Met StuccoPrimer worden de zuigende eigenschappen van (oude en nieuwe) ondergronden verminderd en wordt hechting van StuccoTex op bijna alle soorten ondergrond mogelijk. De verwerking is eenvoudig: met de kwast of vachtroller.

## Specifieke kenmerken

- Dampdoorlaatbaar
- Transparant/melkachtig
- Oplosmiddelvrij, lage emissie

## Kleur

Transparant / melkachtig.

## Verpakking

Emmers van 5 of 12,5 liter. Andere verpakkingen op aanvraag.

## Droogtijden bij 20 graden en 60% R.L.

Ca. 12 uur.

**StuccoPrimer** droogt onder invloed van UV-licht (daglicht).

## Rendement

*Theoretisch verbruik*

150 ml/m<sup>2</sup> (bij een normaal zuigende ondergrond).

*Praktisch verbruik*

afhankelijk van de porositeit van de ondergrond;  
bij twijfel vooraf testen op proefstuk.

## Materiaalgegevens

- VOS gehalte: <5 g/l (DIN 2811-1)
- Dichtheid: 0,91 kg/dm<sup>3</sup> (DIN 2811-1)
- Percentage vaste stof: ca. 60% (DIN 3251)
- pH-waarde: 8,0 ± 0,4 (bij 20°C) (DIN 19266)
- Dampdiffusieweerstand (µd, DIN 52615):
  - 0,7m (nat)
  - 1,3m (droog)
- Fijnheid: < 40 µm (DIN 1524)

## Ondergrondcondities

De ondergrond dient vast, schoon, droog en vetvrij te zijn.

## Ondergrondvoorbereiding

Eventueel aanwezige algen en mossen kunnen worden afgespoten met warme hogedruk of behandeld met ClimateCoating FixCfC.

### *Ruwe ondergronden*

reinigen, neutraliseren van de alkalische ondergrond door toepassing van een fluorsilicaat, egaliseren met mortel (raaplaag); StuccoPrimer aanbrengen.

### *Beton en vezelcement*

reinigen en in het bijzonder lossingsmiddelen verwijderen, indien nodig met hogedrukreiniger, StuccoPrimer aanbrengen.

**ClimateCoating-Benelux bv**

Havinghastraat 32  
NL – 1817 DA Alkmaar  
T +31 (0)85 040 36 04

W [www.climatecoating.nl](http://www.climatecoating.nl)  
E [info@climatecoating.nl](mailto:info@climatecoating.nl)

KvK 67403271  
BTW NL856970906B01

*Niet-draagkrachtige coating*

al naar gelang het type coating schoonwassen, afbijt gebruiken of met hogedruk- dan wel met stoomcleaner verwijderen. Behandelen met StuccoPrimer.

*Draagkrachtige coating* voorbehandelen met StuccoPrimer.

*Hechtingsstorende ondergronden*

afwassen, logen, afschuren/afslippen. Daarna behandelen met StuccoPrimer.

*Sterk zuigende minerale ondergronden*

voorbehandelen met ClimateCoating FixPlus (fixeer). Daarna behandelen met StuccoPrimer.

**Verwerkingscondities**

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen

**Vorbereiding**

Vóór de verwerking en na langere verwerkingsonderbrekingen dient de StuccoPrimer te worden doorgeroerd (boormachine met spindle).

**Verwerkingsgegevens**

*Handverwerking* met vachtroller of platte (blok)kwast.

*Verspuiten* Met elke gangbare apparatuur.

*Reiniging* grondig met water afspoelen

**Uitharding**

De gemiddelde droogtijd van StuccoPrimer is ca. 12 uur.

**Houdbaarheid**

In gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C tenminste 12 maanden na productiedatum.

**Afvalverwerking**

Productresten niet in het milieu deponeren. Alleen emmers zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven. Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.

**Veiligheidsvoorschriften**

Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet aansprakelijk voor evt. fouten; er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad worden ontleend.

**ClimateCoating-Benelux bv**

Havinghastraat 32  
NL – 1817 DA Alkmaar  
T +31 (0)85 040 36 04

W [www.climatecoating.nl](http://www.climatecoating.nl)  
E [info@climatecoating.nl](mailto:info@climatecoating.nl)

KvK 67403271  
BTW NL856970906B01

Kijk voor meer informatie op onze website [www.climatecoating.nl](http://www.climatecoating.nl) of bel of mail ons.